

1プッシュで2液が混入！即スプレー

BAN-Z

サビキラープロの溶剤タイプ

サビキラー[®]PRO RS

エポキシ系錆転換処理剤

2液性

溶剤

錆に直接塗装

即成型

下塗り専用

上塗りは水性・溶剤OK



PUSH

- ★サビに直接塗装できます
- ★素材そのものの硬度が向上します
- ★希釈なし
- ★上塗りには水性・溶剤塗料どちらも可能です。

老朽化・劣化した鉄面

摩擦の発生する鉄面

硬度を増したい鉄面

油分が附着した鉄面



使用方法

- ①鉄部表面の浮き錆・浮いた塗膜・ゴミ等はハンマー、ブラシ、サンドペーパー等で落としてください（ケレン作業は3～4種程度）
- ②サビキラープロRSを塗布します
- ③乾燥させます
- ④乾燥後水性及び油性塗料を上塗りしてください。



荷姿：
210ml

16Kg

色相	クリア
塗り面積	110～165㎡/缶・回
標準塗布量	0.1～0.15Kg/㎡/回
不揮発分	30%
荷姿	16.5Kgセット(主剤14Kg・硬化剤2.5Kg)
危険物表示	第4類第1石油類 危険等級Ⅱ 第2種有機溶剤

※十分に攪拌してください
 ※サビのないツルツルした塗膜・スチール・メッキ等や新しい塗膜の上に塗る際は、サビキラープロRSがのりにくい場合がありますので、サンドペーパー等で目荒らしをしてから塗装して下さい。
 ※通気性の悪い所や降雨時など湿度が高い状態での塗装は、乾燥不良や液だれの原因になりますのでご注意ください。

BAN-Z

株式会社 **BAN-ZI** (バンジ)
 〒276-0046
 千葉県八千代市大和田新田460-47
 E-mail info@ban-zi.jp
<http://www.ban-zi.jp>